

AG-KONTAKT +

OBLAST POUŽITÍ

AG-KONTAKT + je lepidlo s vysokým podílem sušiny a vysokým výkonem obzvláště vhodný k laminování. Díky vysokému podílu sušiny je toto lepidlo vhodné pro lepení téměř všech druhů laminací a rovněž hrubších dekorativních povrchů. Lepidlo má vynikající pevnost a silný lepený spoj. Lepidlo není vhodné pro lepení měkčených vinylů, ohebných plastů, expandovaného a extrudovaného polystyrenu, PP a PE.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled:	čirá nebo zelená tekutina
Obsah sušiny:	38 – 42 %
Výtěžnost:	21 g/m ²
Doba schnutí:	1 - 2 min (podle teploty a vlhkosti)
Otevřený čas:	50 min
Tepelná odolnost:	131 °C

- 40% podíl sušiny
- vynikající přilnavost
- jednoduchá manipulace
- slabý zápach

DOPORUČENÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

AG-KONTAKT + naneste na oba lepené povrchy, přičemž na jeden horizontální, na druhý vertikálně. Ujistěte se, že lepené povrchy jsou čisté, bez prachu, špíny, vosku, zbytků barvy a nejsou mastné. Pro dosažení nejlepších výsledků lepení by měly mít teplotu lepené povrchy teplotu 16-27 °C. Lepidlo nanášejte na lepený povrch ze vzdálenosti 10 - 20 cm v pravém úhlu, pokryjte jím rovnoměrně 80-100% povrchu.

Při aplikaci lepidla zajistěte v místnosti dostatečnou ventilaci. Před použitím tlakovou nádobou protřepejte.

Lepené povrchy s naneseným lepidlem můžete spojit, když po stisknutí lepeného povrchu s naneseným lepidlem nezůstane na prstech žádné lepidlo. Lepené povrchy spojte a ideálně válečkem k sobě přitlačte. Úplné vytvrzení lepidla trvá 24 hodin.

Před použitím lepidla doporučujeme provést vlastní testy, protože na lepení některých povrchů toto lepidlo není vhodné.

ČIŠTĚNÍ

Čerstvé lepidlo je možné odstranit z nástrojů a chemicky odolných materiálů pomocí acetonu nebo ředidla. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

SKLADOVÁNÍ

Lepidlo by mělo skladovat v souladu s pravidly skladování hořlavých látek v hermeticky uzavřené nádobě při mezi 10 °C a 25 °C. Vyhněte se teplotám nižším než 10 °C a vyšším než 50 °C.

Neskladujte přímo na betonových podlahách a při zdrojích tepla. Doba použití je 12 měsíců od data výroby.

BALENÍ

500 ml

BEZPEČNOST

Dodržujte průmyslové hygienická opatření. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Používejte v dobře větraných prostorách. Uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt je klasifikován jako nebezpečný a vysoce hořlavý - podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Lepidlo je určeno pro profesionální použití.

Informace uvedené v tomto technickém listě se opírají o naše praktické zkušenosti a výsledky laboratorních testů. Protože nemůžeme zohlednit všechny možnosti případného použití, jsou nezávazné. Údaje nepředstavují ani garanci kvality, ani ubezpečení vlastností. Z těchto údajů a též z našeho bezplatného technického poradenského servisu nemohou být vyvoděny žádné právní nároky. Hodnoty jsou průběžně aktualizované podle posledního stavu technologie. Toto vydání nahrazuje všechny dosavadní vydání a je platné od uvedeného data.