

PROTOVIL SPRAY EXTRA

OBLAST POUŽITÍ

PROTOVIL SPRAY EXTRA je rychle vytvrzující nízkoviskózní vodná PVAc disperze s vysokým obsahem sušiny a vynikající sprejovatelností. Speciálně vyvinuté pro automatické kolíkovací stroje, umožňuje pracovat bez jakýchkoliv poruch, spojených s blokováním trysek a hadic.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|---|
| Forma: | tekutina |
| Vzhled: | bílá, transparentní po vytvoření filmu |
| Viskozita při 20 °C: (UNI EN 12092) | 400 ± 200 mPas (závislé na teplotě, množství a podkladu) |
| MFT: | > +4 ° C |
| Hustota při 20 ° C: | 1 ± 0,1 g/cm ³ |

DOPORUČENÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

| | |
|--|-----------------------------------|
| Aplikace: | Automatic kolíkovací zařízení |
| Aplikační teplota prostředí, lepidla a materiálu: | 18 - 22 °C (není identická s MFT) |
| Optimální vlhkost dřeva: | 8 - 10 % |
| Otevřený čas při 20 °C: | cca 10 min (při 55 % vlhkosti) |
| Finální čas vytvrzení: | 24 hod |
| Nános lepidla: | 120 - 140 g/m ² |

Produkt je od výroby připraven k použití. Následně přidávání vody nebo jiných substancí, může změnit charakteristiku lepidla a snížit kvalitu lepeného spoje.

Produkt musí být rovnoměrně nanesen na čistý povrch, zbavený prachu, mastnoty a oleje. Množství lepidla závisí na materiálu a lepeného povrchu. Lepení se musí uskutečnit v rámci otevřeného času. Otevřený čas závisí na množství lepidla, teplotě, typu a kvalitě lepeného materiálu.

Struktura lepeného materiálu a aplikační podmínky ovlivňují lepení, z toho důvodu je vhodné provést vlastní zkoušky. Nedodržení podmínek skladování a zpracování negativně ovlivňuje výsledky lepení.

ČIŠTĚNÍ

Nezaschlé lepidlo očistit teplou vodou ihned po použití. K zabránění nežádoucího usazování lepidla na povrchu strojů aplikátorů a součástí strojů doporučujeme Agglu separační pastu, k odstranění zbytků zaschlého lepidla lze použít AG-CLEAN PVAc.

SKLADOVÁNÍ

| | |
|--|---|
| Doba skladování: | 12 měsíců |
| optimální teplota a vlhkost skladování: | 15 - 20 °C (max. 25 °), vlhkost max. 50 % |

Doba uskladnění se vztahuje na produkty v originálních, nepoškozených a dobře uzavřených obalech skladovaných podle uvedených podmínek v krytých skladech, chráněných před sluncem, deštěm a

mrazem mimo dosah zdroje tepla. Po odběru lepidla je obal třeba opět důkladně uzavřít. Nesmí zmrznout.

BALENÍ

30 kg

BEZPEČNOST

Další upozornění k manipulaci, transportu a odstraňování jsou uvedeny v odpovídajícím bezpečnostním listu.

Informace uvedené v tomto technickém listě se opírají o naše praktické zkušenosti a výsledky laboratorních testů. Protože nemůžeme zohlednit všechny možnosti případného použití, jsou nezávazné. Údaje nepředstavují ani garanci kvality, ani ubezpečení vlastností. Z těchto údajů a též z našeho bezplatného technického poradenského servisu nemohou být vyvoděny žádné právní nároky. Hodnoty jsou průběžně aktualizované podle posledního stavu technologie. Toto vydání nahrazuje všechny dosavadní vydání a je platné od uvedeného data.