

U-BOND 309 TFC

OBLAST POUŽITÍ

U-BOND 309 TFC je jednosložková, vlhkostí rychle vytvrzující, transparentní, polyuretanová pasta bez rozpouštědel vhodná k lepení dřeva a konstrukčních materiálů, mechanicky odolných montážních spojů a exteriérových aplikací s vynikající odolností proti vodě, teplotám, povětrnostním podmínkám a stárnutí dle EN 204 D4.

Dále splňuje:

LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51
CARB VOC regulácia

Použití:

- Vysoká mechanická odolnost.
- Vnější použití v dřezpracujícím, stavebním a konstrukčním průmyslu.
- Spájení dřeva a dřevěných výrobků; dřevotřísky, překližky, renovace schodišť.
- Chemické ukotvení v stavebních konstrukcích, na lepení kamene, sádkkartonu, cementového povrchu a izolačních desek.
- Pevné spájení kovových konstrukcí; hliník, nerezová ocel, pozinkovaná ocel, měď.
- Lepení rohových spojů při výrobě kovových dveří, oken a fasád.
- Lepení kamene, přírodního kamene, cihel a keramiky.
- Lepení syntetických materiálů; PVC, vlákny vyztužené plasty atd.
- Lepení izolačních materiálů včetně expandovaného polystyrénu a polyuretanových desek.

Výhody:

- Průhledný spoj.
- Rychle vytvrzení s rychlou montážní pevností.
- Jednoduchý použití. Nestéká.
- Možnost použití na těžko přístupných místech, díky dávkovací hlavě.
- Velmi nízká pěnovost s dobrou plnicí kapacitou.
- Vynikající přilnavost na různé typy povrchů jako izolační materiály, dřevo, plasty, a železo.
- Bez rozpouštědel a zápachu.
- Odolné vůči povětrnostním vplyvům.
- Odolné proti stárnutí.
- Chemicky odolné.

TECHNICKÉ ÚDAJ

| | |
|--|--|
| Vzhled: | tixotropní pasta |
| Barva: | transparentní |
| Mechanismus vytvrzování: | působením vlhkosti |
| Viskozita při 23 °C: | cca 30 000 mPas |
| Čas vytvoření filmu (na suchý povrch, při 23 °C a 50 % vlhkosti): | přibližně 8 min |
| Čas vytvoření filmu (na vlhký povrch, sprejovaný vodou při 23 °C a 50 % vlhkosti): | přibližně 5 min |
| Počáteční čas vytvrzení (na suchý povrch při 23 °C a 50 % vlhkosti): | přibližně 20 min |
| Konečný čas vytvrzení (2,5 mm housenka při 23 °C a 50 % vlhkosti): | přibližně 24 hod |
| Pevnost v smyku (dle EN 205 buk/buk): | ≥ 10 N/mm ² po 7 dnech při normální klíme (dle EN 204 D1) |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Pevnost v smyku (dle EN 205 buk/buk): | ≥ 4 N/mm ² po 7 dnech při normální klíme , 6 h ve vřící vodě a 2 h v 20 °C vodě (dle EN 204 D4) |
| Hustota při 20 °C: | 1,13 ± 0,02 g/cm ³ |
| Aplikační teplota: | od +5 °C do +40 °C |
| Tepelná odolnost: | -40 °C do +100 °C (po vytvrnutí) |

DOPORUČENÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Všechny lepené povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, olejů a zbytku materiálu. Aplikujte U-BOND 309 TFC na jednu stranu lepeného povrchu pomocí aplikační pistole nebo rozetřete špachtlí.

Lepené povrchy je potřebný pevně spojit pomocí svorek, dokud lepidlo úplně nevytvrдне. K vytvrnutí lepidla dochází působením vlhkosti z okolního prostředí a vlhkosti obsažené v pórovitých materiálech; v případě neabsorbujících materiálů nebo materiálů s nízkou vlhkostí <8% zvyšuje rychlost vytvrzování vlhkost podkladů a charakteristiky vyplněných dutin v materiálu.

ČIŠTĚNÍ

Nevytvrzené lepidlo je možné odstranit pomocí utěrky nebo papíru. Vytvrdnuté lepidlo se musí odstranit mechanicky. Vyhněte se kontaktu s pokožkou použitím latexových, gumových nebo polyetylenových rukavic.

SKLADOVÁNÍ

Minimální doba skladování U-BOND 309 TFC v originálním a dobře uzavřeném obale je 12 měsíců při teplotě okolí 10 – 25 °C v chladnem a v suchem prostředí. Skladovací teplota by neměla po delší dobu překročit hodnotu 25 °C. Uchovávejte mimo dosahu vlhkosti a chraňte, před přímým slunečním zářením a zdroji tepla.

BALENÍ

310 ml kartuše

BEZPEČNOST

Další upozornění k manipulaci, transportu a odstraňování jsou uvedeny v odpovídajícím bezpečnostním listu.

Informace uvedené v tomto technickém listě se opírají o naše praktické zkušenosti a výsledky laboratorních testů. Protože nemůžou zohlednit všechny možnosti případného použití, sú nezávazné. Údaje nepředstavují ani garanci kvality, ani ubezpečení vlastností. Z těchto údajů a též z našeho bezplatného technického poradenského servisu nemohou být vyvoděny žádné právní nároky. Hodnoty sú průběžně aktualizované podle posledního stavu technologie. Toto vydání nahrazuje všechny dosavadní vydání a je platné od uvedeného data.