



Pattex Praskliny, stěny a stropy Akrylový trvale elastický tmel

VLASTNOSTI

- vynikající odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- bez rozpouštědel
- bez zápachu
- přetíratelný
- pro interiér i exteriér

OBLASTI POUŽITÍ

Pattex Praskliny, stěny a stropy je jednosložkový trvale pružný tmel na bázi akrylátové disperze. Vhodný na utěšňování spár a prasklin ve stěnách, u oken a dveří. Přilne ke všem stavebním materiálům, k betonu, dřevu, eloxovanému hliníku. Pro interiér a exteriér. Pattex Praskliny, stěny a stropy je přetíratelný barvami na disperzní bázi. Produkt je určen pro použití v domácnostech. Není vhodný na utěšňování spár v sanitární oblasti. Nepoužívejte na místech s nadměrným výskytem prachu, protože tmel může být, díky svému poréznímu povrchu, snadno znečištěn.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Spáry musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a všeho, co by mohlo bránit správnému přilnutí. Na nasávkavé povrchy použijte penetrační nátěr a nechte zaschnout (cca 30 minut). Nenasávkavé povrchy očistěte pomocí acetonu. Tmel může být aplikován i na vlhké povrchy, pokud není proces vytvrzení narušen konstantní vlhkostí.

ZPRACOVÁNÍ

Odřízněte vršek kartuše nad závitem a našroubujte trysku na kartuši. Špičku trysky je nutno seříznout podle šířky spáry/spoje. Zasuňte kartuši do aplikační pistole. Tmel nanášejte do spár rovnoměrně. Vyhlad'te povrch tmelu vlhkým dřívkem nebo spárovací stěrkou navlhčenou ve vodě. Chraňte spáry před deštěm a nečistotami a nevystavujte je působení tlaku či pnutí dokud tmel na povrchu nezaschne. Tmel může v závislosti na povrchu změnit barevný odstín, proto doporučujeme před aplikací vyzkoušet kompatibilitu barvy.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Materiál zpracovávejte při teplotě prostředí od +5 °C do +40 °C. Během aplikace a v době vytvrzování nesmí klesnout teplota pod +5 °C. Ihned po dokončení práce s tmelem očistěte pracovní nářadí a znečištěné plochy. Po vytvrzení nespotebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Nevytvrzený obsah odložte na místo určené obcí k ukládání zvláštního/nebezpečného odpadu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Bližší informace o produktu naleznete v bezpečnostním listu.



První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

BALENÍ

Kartuše: 280 ml

SKLADOVÁNÍ

12 měsíců od data výroby při skladování v originálním uzavřeném balení na suchém a chladném místě. Chraňte před teplotami nižšími než +5 °C a vyššími než +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEVYTVRZENÝ PRODUKT

Báze	akrylátová disperze
Hustota	1,64-1,68 g/cm ³
Doba zavadnutí*	20-35 min
Rychlost vytvrzování*	1 mm/24 hod.

VYTVRZENÝ PRODUKT

Tepelná odolnost	cca od -30 °C do +80 °C
Barva	bílá
Tvrdość (Shore A)	30 (+/-5)
Max. roztážení	200 %

*V závislosti na klimatických podmínkách a na materiálu.

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platností.

DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.pattex.cz