

TECHNICKÝ LIST

Perdix – 383 PU pěna nízkoexpanzní pistolová

Charakteristika výrobku

Perdix – 383 PU pěna nízkoexpanzní je montážní a těsnicí polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalně reakční směsi vlivem vzdušné vlhkosti. Je určena pro aplikace s požadavkem na nižší expanzi vytvrzené pěny a případné lepení různých stavebních materiálů.

Vlastnosti

Vysoká vydatnost, velmi nízká expanze, rychle nelepivá a řezatelná, výborná struktura pěny, rozměrová stabilita

Oblast použití

Perdix – 383 PU pěna nízkoexpanzní se používá k lepení a instalaci schodnic a okenních parapetů, montáži a utěsnění dřevěných, plastových i kovových dveřních zárubní, okenních ráků a jiných konstrukcí; k utěsnění spár, prasklin a otvorů, které nelze vyplnit jinými těsnícími materiály, prostupů instalací vody, topení, plynu a elektřiny a k dalším aplikacím, kde je požadována malá expanze PU pěny.

Technické údaje

Barva	světle krémová
Konzistence	napěňující tekutina
Aplikační teplota	+5°C až +35°C
Doba vytvrzení	12 hodin
Vydatnost	40 – 45 litrů

Pracovní postup

Pracovní povrch musí být zbaven prachu, mastnoty a jiných nečistot. Povrch může být před aplikací pěny vlhký, avšak nepokrytý jinou látkou nebo ledem. Podklad navlhčete vodou z láhve s rozprašovačem. Obsah láhve intenzivně protřepejte

DISTRIMO s.r.o., Vintrovna 429/3c, 664 41 Popůvky

IČ: 26271354, DIČ: CZ 26271354
Tel. +420 541 420 850, www.distrimo.cz
distrimo@distrimo.cz

minimálně po dobu 1 minuty. Našroubujte láhev na aplikační pistoli. Pracovní poloha láhve je dnem vzhůru. Množství vypouštěné pěny se ovládá stiskem spouště aplikační pistole. Pokud je spára větší než v průměru 5 cm, doporučujeme vyplnit prostor pouze částečně, maximální výška vrstvy 2 cm. Čerstvou pěnu navlhčete a potom pokračujte ve stříkání pěny ve vrstvách. Pěna při vytvrzování zvětšuje objem, proto vyplňujte prostor pouze do 2/3. Kvalita i množství vytvrzené pěny je ovlivněna relativní vlhkostí vzduchu. Je-li relativní vlhkost vzduchu nižší než 35%, je nutné pěnu intenzivně zvlhčovat.

Čištění

Čerstvou pěnu lze odstranit Perdix - 235 Odstraňovačem PU pěn a silikonu, vytvrzenou pěnu pouze mechanicky.

Likvidace

Nevytvrzený materiál odstraňte jako nebezpečný odpad. Aerosolové dózy se zbytky náplně odstraňte jako nebezpečný odpad, např. ve spalovně nebezpečných odpadů.

Skladování

Skladujte ve svislé poloze ventilem vzhůru v suchu při teplotě +5°C až +25°C na dobře větratelném místě. Zaručená účinnost výrobku je 18 měsíců od data výroby.

DISTRIMO s.r.o., Vintrovna 429/3c, 664 41 Popůvky

IČ: 26271354, DIČ: CZ 26271354
Tel. +420 541 420 850, www.distrimo.cz
distrimo@distrimo.cz