

## TECHNICKÝ LIST

### Perdix – 397 PU lepidlo na cihly

---

#### Charakteristika výrobku

Perdix – 397 PU lepidlo na cihly je lepicí, montážní a těsnící polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi vlivem vzdušné vlhkosti. Je určený k lepení obvodového zdiva a vnitřních příček.

#### Vlastnosti

Extrémně silná lepivost, dlouhá životnost, má výborné tepelně-izolační vlastnosti.

#### Oblast použití

Zdění obvodových stěn i příček; lepení broušených cihelných a betonových tvarovek a pórobetonových tvárnic. PU pěna je nepřilnavá k povrchům: PE, PP, teflonu a silikonu.

#### Technické údaje

Barva	světle krémová
Konzistence	napěňující tekutina
Aplikační teplota	+5°C až +35°C
Doba vytvrzení	12 hodin
Vydatnost	40-45 litrů

#### Pracovní postup

Pracovní povrch zbavte prachu, mastnoty a jiných nečistot. Povrch může být před aplikací pěny vlhký, avšak nepokrytý jinou látkou nebo ledem. Obsah láhve intenzivně protřepejte minimálně po dobu 1 minuty.

**DISTRIMO s.r.o., Vintrovna 429/3c, 664 41 Popůvky**

IČ: 26271354, DIČ: CZ 26271354  
Tel. +420 541 420 850, [www.distrimo.cz](http://www.distrimo.cz)  
[distrimo@distrimo.cz](mailto:distrimo@distrimo.cz)

Našroubujte láhev na aplikační pistoli. Pracovní poloha láhve je dnem vzhůru. Množství vypouštěné pěny se ovládá stiskem spouště aplikační pistole. Naneste paralelně 2 pruhy pěny o průměru cca 3cm ve vzdálenosti 5cm od okrajů stěny. Při tloušťce stěny do 115 mm se nanáší pouze 1 pruh pěny uprostřed tloušťky. Zdící prvky ukládejte na čerstvě nanesenou (nezavadlou) pěnu. Po uložení je již nezvedejte ani neposouvejte. V opačném případě je nutné nanést nové pruhy pěny. Povrch je třeba chránit před dlouhodobým působením UV záření.

## **Čištění**

Čerstvou pěnu lze odstranit Perdix – 235  
Odstraňovačem PU pěn a silikonu, vytvrzenou pěnu  
pouze mechanicky.

## **Likvidace**

Nevytvrzený materiál odstraňte jako nebezpečný  
odpad. Aerosolové dózy se zbytky náplně odstraňte  
jako nebezpečný odpad, např. ve spalovně  
nebezpečných odpadů.

## **Skladování**

Skladujte ve svislé poloze ventilem vzhůru v suchu při  
teplotě +5°C až +25°C na dobře větratelném místě.  
Zaručená účinnost výrobku je 18 měsíců od data  
výroby.

**DISTRIMO s.r.o., Vintrovna 429/3c, 664 41 Popůvky**

IČ: 26271354, DIČ: CZ 26271354  
Tel. +420 541 420 850, [www.distrimo.cz](http://www.distrimo.cz)  
distrimo@distrimo.cz